



OUTDOOR-OIL

Aceite para superficies de 1 componente con disolventes para el tratamiento de madera en áreas exteriores

Descripción:

Aceite para superficies de 1 componente con disolventes a base de resinas oleosas/sintéticas para áreas exteriores

Adecuado especialmente para el tratamiento de superficies de:

- terrazas
- postigos
- barandillas
- cocheras
- mobiliario de jardín

Nota:

PALLMANN OUTDOOR-OIL contiene aproximadamente un 50 % de disolventes.

Dependiendo del tipo de madera (cumaro, etc.), es posible que, al llover, los ingredientes de la madera solubles en el agua (tintes, etc.) comiencen a disolverse y contaminen las superficies circundantes, como las fachadas. Esto debe determinarse mediante pruebas. Cuando sea preciso, tome precauciones para evitar la contaminación de superficies adyacentes.

Propiedades del producto:

1-aceite para superficies de 1 componente a base de resinas oleosas/sintéticas, secado por oxidación. Buena resistencia a ataques químicos fuertes y desgaste mecánico.

- Listo para usar
- Fácil de aplicar
- Aplicación con brocha
- Muy flexible

Datos técnicos:

Envase:	lata metálica
Tamaño del envase:	3 litros
Periodo de conservación:	24 meses aprox.
Colores:	natural, teca, bangkirai
Consumo por capa:	50-60 ml/m ² aprox.
Temperatura de trabajo:	18-25 °C
Listo para lijado:	pasadas 8-12 horas aprox.*
Capas posteriores:	pasadas 8-12 horas aprox.*
Resistencia definitiva:	pasados 7 días aprox.*


*En condiciones climatológicas normales.



natural



teca



bangkirai



PALLMANN

OUTDOOR-OIL

Preparación de las superficies:

Deje secar las maderas con un contenido particularmente alto de componentes oleosos antes del primer tratamiento (al menos 4 semanas).

El tiempo para las especies resinosas, como el alerce o el abeto Douglas, debe ser de al menos 6 semanas. En el caso de la madera recién cortada y tratada con presión, como la de massaranduba, garapa o bangkirai, el tiempo debe ser de al menos 3 meses. Antes de tratar madera envejecida, trátela con PALLMANN ENTGRAUER en caso de ser necesario.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de escarcha (contenido máximo de humedad del 18 % $\pm$ 6 % según norma DIN 1052). PALLMANN OUTDOOR-OIL se sirve listo para usar. No lo diluya y remuévalo bien antes de la aplicación.

Limpie bien los anteriores acabados microporosos; es preciso eliminar todas las capas anteriores de pintura y barniz.

El acabado final depende de la textura de la madera. Por ello, siempre es adecuado realizar pruebas en una zona de muestra.

Aplicación:

1. Antes del uso, ponga ambos recipientes a la temperatura recomendada y agítelos bien.
2. Aplique el PALLMANN OUTDOOR-OIL con la brocha PALLMANN BRUSH de manera uniforme sobre la superficie limpia y seca, en la dirección de la veta. Deje secar durante 8-12 horas aproximadamente con una ventilación apropiada. Después, aplique de manera uniforme una segunda capa fina. En áreas de trabajo pesado, se recomienda una tercera capa.
3. Tiempo de secado hasta que pueda pisarse: 8-12 horas aprox.
4. Tras su uso, limpie las herramientas con una disolución apropiada.

Consumo:

Cantidad recomendada por capa: 50 - 60 ml/m² aprox.
Cobertura por litro: 16-20 m² aprox.

Notas importantes:

- El periodo de conservación es de un mínimo de 24 meses en el envase original, almacenado en condiciones relativamente frescas. Cierre bien cualquier contenedor abierto y utilice su contenido lo antes posible.
- Las condiciones de trabajo óptimas son de 18-25 °C y una humedad relativa de entre el 35 % y el 65 %. Las bajas temperaturas con humedad elevada alargan el tiempo de secado; las altas temperaturas con baja humedad lo reducen.
- Tras la aplicación de la capa final, y en el caso de zonas de desgaste moderado, se puede pisar la superficie tras una noche de secado.
- Para asegurar un secado adecuado, no debe haber contacto con el agua (lluvia, etc.) durante al menos 12 horas. Programe la aplicación en consonancia.

Protección del lugar de trabajo y el medio ambiente.:

Alto contenido de disolventes. Líquido y vapor inflamables. Los disolventes de este producto pueden provocar atmósferas explosivas. La exposición repetida puede provocar sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar somnolencia o mareo. Puede ser mortal si se ingiere o penetra en las vías respiratorias. Los vapores pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que debe procurarse una buena ventilación durante y tras la utilización. No se debe fumar y se deben evitar las luces y llamas abiertas. Deben evitarse las chispas; por tanto, desconecte todo el equipamiento eléctrico, interruptores, etc. Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto con la piel, debe lavarse la zona inmediatamente con agua abundante y jabón. En caso de contacto con los ojos, debe aclararse inmediatamente con agua abundante y consultar al médico. Durante la aplicación, utilícese crema protectora, guantes protectores y gafas de seguridad. No debe inducirse el vómito.

Contiene anhídrido ftálico, derivados de benzotriazol, mezcla de reacción de sebacato di- (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil). Puede producir reacciones alérgicas. Siga las indicaciones de seguridad de la etiqueta del producto y de la ficha técnica.

Nota importante:

El polvo abrasivo de los sistemas de secado por oxidación es altamente inflamable; existe riesgo de incendio. Tras la conclusión de los trabajos de lijado, el polvo abrasivo resultante debe humedecerse con agua, retirarse y depositarse en contenedores metálicos estancos.

En caso de contacto de este producto con paños o materiales textiles existe el riesgo de combustión espontánea. Por tanto, empape cualquier paño contaminado con agua y almacénelo o elimínelo en contenedores metálicos sellados de forma estanca.

Eliminación:

Cuando sea posible, recupere los residuos del producto y reutilícelos. No los vierta en desagües, corrientes de agua o red de alcantarillado. Los envases metálicos vacíos y sin goteo son reciclables. Los envases con residuos líquidos y desechos líquidos se consideran un Residuo especial. Los envases con residuos endurecidos se consideran un Residuo de construcción.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie.

La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net.

